

MeisterParquet. longlife PD 450

Eigenschappen naar EN 1310

Houtsoort	Eik	Eik	Eik						
Sortering	harmoonisch	levendig	authentic						
Botanische benaming	Quercus petraea (Matt.) Liebl.; Quercus robur L.	Quercus petraea (Matt.) Liebl.; Quercus robur L.	Quercus petraea (Matt.) Liebl.; Quercus robur L.						
Herkomst	Europa	Europa	Europa						
Gezonde spint	X	X	✓						
Knoesten (vast vergroeid)	≤ 15 mm Ø	≤ 45 mm Ø	✓						
Knoestgat / weggevallen knoesten	≤ 10 mm Ø	≤ 45 mm Ø	✓						
Puntknoesten	✓	✓	✓						
Lijmplekken	✓	✓	✓						
Scheuren, haarscheurtjes	✓	✓	✓						
Houtsoort-typische insluitsels	-	-	-						
Ingegroeide schors	X	X	X						
Kromming houtvezel	✓	✓	✓						
Gezonde bruine / rode kern	-	-	-						
Mergstralen / spiegels	✓	✓	✓						
Kleurverschillen	✓	✓	✓						
Witte strepen	✓	✓	✓						
Stapellatten-markering	X	X	X						
Insectenschade (EN 1311)	X	X	X						

Toelichting: Houtsoort-typische insluitsels zijn bijvoorbeeld: bij lariks harsuitgroei, bij esdoorn suikerinsluitsels; minerale insluitsels. Hout is een natuurproduct. Verschillen in kleur en structuur komen voor en wijzen op echtheid. Voorbeelden, brochures en foto's zijn daarom slechts een benadering en niet bindend. Door roken reageert de looistof in het hout, zodat de houtkleur permanent verandert in bruin tot donkerbruin-zwart. Door verschillende looizuurgehalten ontstaan kleurverschillen op de vloerplanken en van plank tot plank. Ook de inwerking van zonlicht heeft invloed op de natuurlijke verandering van de houtkleuren. Hierdoor kan de houten vloer op het tijdstip van levering duidelijk verschillen van het voorbeeld. Dit is een verder kenmerk van het natuurproduct. Er kunnen niet corrigeerbare scheurtjes en knoesten voorkomen.

✓ = aanwezig X = niet aanwezig - = niet relevant