MEISTER

Clasificación libre según EN 13489

Suelo de parquet – suelo a la inglesa

ES

MeisterParquet. longlife PC 200

Características según EN 1310

Tipo de madera	Haya	Haya	Roble	Roble	Fresno	Nogal americano		
Clasificación	vivo	armónico	vivo	armónico	vivo	armónico		
Nombre botánico	Fagus sylvatica L.	Fagus sylvatica L.	Quercus petraea (Matt.) Liebl.; Quercus robur L.	Quercus petraea (Matt.) Liebl.; Quercus robur L.	Fraxinus excelsior	Juglans nigra		
Origen	Europa	Europa	Europa	Europa	Europa	América del Norte		
Albura sana	–	–	✓	✗	–	✗		
Nudos (bien embutidos)	≤ 35 mm Ø	≤ 10 mm Ø	≤ 35 mm Ø	≤ 10 mm Ø	≤ 35 mm Ø	≤ 10 mm Ø		
Agujero de nudo / nudos negros	≤ 35 mm Ø	≤ 5 mm Ø	≤ 35 mm Ø	≤ 5 mm Ø	≤ 35 mm Ø	≤ 5 mm Ø		
Nudos muy pequeños	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Puntos de masilla	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Grietas, grietas finas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Intercalaciones típicas según el tipo de madera	–	–	–	–	✓	–		
Entrecasco	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
Desviación de la fibra	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Corazón negro / rojo sano	✓	✗	–	–	✓	–		
Radios medulares / reflejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Diferencias de color	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Apoplejía parasitaria	–	–	✓	✓	✓	–		
Marca de listones apilados	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
Infestación parasitaria (EN 1311)	✗	✗	✗	✗	✗	✗		

Explicaciones: Las intercalaciones típicas según el tipo de madera son, por ejemplo: bolsas de resina en alerces, inclusiones de azúcar en arces; inclusiones minerales. La madera es un producto natural. Presenta diferencias de color y estructura, lo cual es un signo de autenticidad. Por tanto, las muestras, las publicaciones y las fotografías se deberán considerar como datos aproximados y nunca vinculantes. Los taninos de la madera reaccionan a los procesos de ahumando modificando el color de esta de forma permanente de marrón a marrón oscuro/negro. Dependiendo del contenido de ácido tánico, aparecen diferencias cromáticas en las tablas y de tabla a tabla. El efecto de la luz solar también influye en el cambio natural del tono de la madera. Por eso, en el momento de la entrega, el suelo de madera puede presentar claras diferencias con los patrones de muestra. Se trata de otra característica de este producto natural. Puede presentar desgarros y nudos que no se pueden enmasillar.

✓ = aplicable ✗ = no aplicable – = irrelevante

© 2023 by MeisterWerke Schulte GmbH / 04 / 2023

Con la publicación de este esquema de recomendaciones, todas las ediciones anteriores perderán su validez.