

## Lindura® houten vloeren HS 500 (ultramat gelakt)

Eigenschappen naar EN 1310

Houtsoort	Eik	Amerikaans notelaar							
<b>Sortering</b>	Classic	Classic							
<b>Botanische benaming</b>	Quercus petraea (Matt.) Liebl.; Quercus robur L.	Juglans nigra							
<b>Herkomst</b>	Europa	Noord-Amerika							
<b>Gezonde spint</b>	X	X							
<b>Knoesten (vast vergroeid)</b>	≤ 50 mm Ø	≤ 50 mm Ø							
<b>Knoestgat   weggevallen knoesten</b>	≤ 30 mm Ø	≤ 30 mm Ø							
<b>Puntknoesten</b>	✓	✓							
<b>Lijmplekken   poederplekken</b>	✓	✓							
<b>Scheuren, haarscheurtjes</b>	✓	✓							
<b>Houtsoort-typische insluitsels</b>	-	-							
<b>Ingegroeide schors</b>	X	X							
<b>Kromming houtvezel</b>	✓	✓							
<b>Gezonde bruine   rode kern</b>	-	-							
<b>Mergstralen   spiegels</b>	✓	✓							
<b>Kleurverschillen</b>	✓	✓							
<b>Witte strepen</b>	✓	-							
<b>Stapellatten-markering</b>	X	X							
<b>Insectenschade (EN 1311)</b>	X	X							

Toelichting: Houtsoort-typische insluitsels zijn bijvoorbeeld: bij lariks harsuitgroei, bij ahorn suikerinsluitsels; minerale insluitsels. Hout is een natuurproduct. Verschillen in kleur en structuur komen voor en wijzen op echtheid. Voorbeelden, brochures en foto's zijn daarom slechts een benadering en niet bindend. Ook de inwerking van zonlicht heeft invloed op de natuurlijke verandering van de houtkleuren. Hierdoor kan de houten vloer op het tijdstip van levering duidelijk verschillen van het voorbeeld. Door roken reageert de looistof in het hout, zodat de houtkleur permanent verandert in bruin tot donkerbruin-zwart. Door verschillende looizuurgehaltes ontstaan kleurverschillen op de vloerplanken en van plank tot plank. Dit is een verder kenmerk van het natuurproduct.

✓ = aanwezig    X = niet aanwezig    - = niet relevant